NOW CAPITAL
PACKAGING

BOPP BLANCO CAVITADO METALIZADO PARA ETIQUETA DE REFRESCO MONOCAPA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Excelente para etiqueta monocapa
- Alta cavitacion y excelente rendimiento
- No termo sellable
- Excelente deslizamiento
- Baja enlongación
- Excelente planidad y estabilidad dimensional

APLICACIONES

PELICULA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO CAVITADO BLANCO METALIZADO TRATADO EN AMBAS CARAS. DISEÑADA PARA PODER SER UTILIZADA EN PROCESOS DE CONVERSION PARA LA FABRICACION DE ETIQUETAS DE REFRESCO MONOCAPA.

PROPIEDADES	UNIDADES	TOLERANCIA	VALORES
ESPESOR	Micras	(+- 1 micra)	38
PESO POR UNIDAD AREA	gr / m2	(+-10%)	25.4
RENDIMIENTO	m2 / Kg.	(+-10%)	39.3
TENSIÓN SUPERFICIAL	Dinas / cm	EXTERNA INTERNA	38 36

ÓPTICAS			
DENSIDAD OPTICA	%		2.2
BRILLO	ASTM D2457	%	85

MECÁNICAS			
COEFICIENTE DE FRICCIÓN PELÍCULA/PELÍCULA PELÍCULA/METAL	ASTM D1894	Adim.	 0.45 0.25
TENSIÓN A LA ROTURA LONGITUDINAL TRANSVERSAL	ASTM D882	kg / cm3	 1450 2900
ELONGACIÓN A LA ROTURA (PROM) LONGITUDINAL TRANSVERSAL	ASTM D882	%	 125 40

TÉRMICAS		
ENCOGIMIENTO (5 min a 120 °C) LONGITUDINAL TRANSVERSAL	%	 4.0 2.0

LA GARANTIA DE PERMANENCIA DE LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO VARIA DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE ALMACENAJE. SE RECOMIENDA ALMACENAR EL PRODUCTO A TEMPERATURAS QUE NO EXCEDAN LOS 30 GRADOS C A LA SOMBRA Y CON HUMEDAD RELATIVA CERCANA A 60%. LOS DATOS INDICADOS DEBEN SER UTILIZADOS COMO VALORES GUIA .