NOW CAPITAL
PACKAGING

POLIOLEFINA HPNC - (FR - FRL)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

(1) PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE CON EXCELENTE CALIDAD
(2) ALTA FUERZA DE SELLO
(3) ALTO RADIO DE ENCOGIMIENTO
(4) ALTA TRANSPARENCIA Y BRILLO
(5) RESISTENCIA A LAS TEMEPERATURAS EXTREMAS
(6) EXCELENTE COMPORTAMIENTO AL SELLO POR CALOR

PROPIEDADES	UNIDADES	METODO	VALORES REPRESENTATIVOS				
ESPESOR	MICRAS		10	12	15	19	25
	GAUGE		40	50	60	75	100
DENSIDAD	g/cm3		0.922	0.922	0.922	0.922	0.922
PROPIEDADES DE TENSION			MD/TD	MD/TD	MD/TD	MD/TD	MD/TD
MODULO ELASTICO	N/mm2	ASTM-D882A	330/450	330/450	340/450	350/450	360/450
FUERZA DE TENSION	N/mm2	ASTM/882	110/110	110/110	110/110	110/110	100/100
ELONGACION AL ROMPIMIENTO	%	ASTM/882	105/110	110/110	110/110	110/110	105/105
FUERZA DE SELLO	g/cm3	INTERNO	610	610	870	1025	1250
	N/mm2		40	40	57	53	49
PROPAGACION DE RASGADO	g/cm3	ASTM-D1938	6	6	5.5	9.5	14.5
COF pelicula / pelicula	Adim	ASTM-D1894	0.2	0.23	0.26	0.25	0.24
ENCOGIMIENTO LIBRE A 130º C	%	ASTM-D2732	70/70	66/67	65/66	62/63	60/62

PROPIEDADES VISUALES

TRANSPARENCIA	%	ASTM-D1003	1.1	1.1	1.3	1.8	2.3
BRILLO	photoc	ASTM-D2457	135	135	135	135	130
DIMESIONES							
ANCHO	PULGADAS		6¨ - 36¨	6¨ - 36¨	6¨ - 36¨	6¨ - 36¨	6¨ - 36¨
LONGITUD /ROLLO	S / W (pelicula plana)		4000m	3340m	2665m	2134m	1600m
	C/F(pelicula doblada)		2000m	1667m	1332m	1067m	800m

BARRERAS

OXIGENO	cc/m2/dia	D3985	12400	12300	11200	9400	6200
VAPOR DE AGUA	gms/m2/dia	F1249	50	49	42	35	28

ESPECIFICACION DE PERFORACION

			ANCHO	PERFORACION
DISTANCIA ENTRE CADA PERFORACION	HORIZONTAL	5 MM	6¨ - 8¨	2 - 3 LINEAS
	VERTICAL	2 MM	9¨ - 11¨	3 - 4 LINEAS
			12¨ - 16¨	4 - 5 LINEAS
			18¨ - 20¨	5 - 6 LINEAS
			21¨ - 36¨	6 - 7 LINEAS

(CF-FR) PELICULA DOBLADA NO PERFORADA
(CF-FRL) PELICULA DOBLADA MICROPERFORADA
(SW-FR) PELICULA PLANA NO PERFORADA
(SW-FRL) PELICULA PLANA MICROPERFORADA

SE RECOMIENDA ALMACENAR EL PRODUCTO A TEMPERATURAS QUE NO EXCEDAN LOS 30 GRADOS C A LA SOMBRA Y CON HUMEDAD RELATIVA CERCANA A 60%.
LOS DATOS INDICADOS DEBEN SER UTILIZADOS COMO VALORES GUIA .